

ESPACIOS IMPERPINTA

RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO A BASE DE HULE SINTÉTICO DE LARGA DURACIÓN PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN, DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS APLICABLE EN ÉPOCA DE LLUVIAS. SU ACABADO SEMI-SATINADO LA HACE ELEGANTE Y SUMAMENTE LAVABLE MANTENIENDO SU BUEN ASPECTO POR AÑOS.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS IMPERPINTA es una pintura de máxima tersura y calidad, formulada a base de resinas sintéticas y pigmentos minerales que le confieren un magnífico poder cubriente e impermeabilidad, flexibilidad, elasticidad y duración en exposición continua a la intemperie.

USOS

-ESPACIOS IMPERPINTA puede usarse para impermeabilización y decoración de muros interiores y exteriores de: concreto, mortero, tabique, block, precolados, asbesto-cemento, madera, yeso, entre otros.
- Puede emplearse en recepciones de hoteles, hospitales, restaurantes, cubos de escaleras, baños de acceso general, cafeterías, cocinas y salas de espera en aeropuertos.
-Como acabado reflectivo y protector multicolor para todo tipo de sistemas de impermeabilización.

VENTAJAS

- Forma una película elástica e impermeable que previene el deterioro prematuro por intemperización de los sistemas impermeables, prolongando notablemente su vida útil.
- Debido a su gran adherencia y resistencia a la alcalinidad de concretos y morteros, no se desprende ni se descascara.
- Tiene gran impermeabilidad al agua.
- Es de rápida aplicación y muy buena brochabilidad.
- Tiene excelente cubrimiento, superior a cualquier otra pintura comercial.
- Es un producto que por su estructura hidrofugante permite la "respiración" del sustrato permitiendo la evaporación de la humedad de los muros sin que se formen ampollas y manteniendo su impermeabilidad al agua.
- Por su formulación y resina "ALL TERRAIN" de alta calidad se obtiene una mayor durabilidad, manteniendo los tonos originales evitando repintados frecuentes.
- Disponible en una gran variedad de colores del sistema de igualación Espacios de Imperquimia.
- No favorece la formación de hongos.
-ESPACIOS IMPERPINTA es ecológico, no es tóxico ni inflamable.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Como recubrimiento decorativo impermeable para muros: Elimine las capas de recubrimientos o pinturas anteriores mal adheridas o deterioradas. Esta acción puede realizarse mediante cepillo de alambre. Lave la superficie con agua dejándola libre de grasas, polvos y partículas sueltas.
- Selle las grietas pequeñas con brocha rellenándolas con **ESPACIOS IMPERPINTA** sin diluir.
- Resane oquedades e imperfecciones mayores a un milímetro con **ESPACIOS RESANADOR**.
-Para sellar la superficie utilice como primario el mismo producto **ESPACIOS IMPERPINTA** diluyendo hasta 3 partes de agua por una de **ESPACIOS IMPERPINTA**.

b) ACABADO:

Agite **ESPACIOS IMPERPINTA** antes de la aplicación.
Por medio de una brocha, rodillo, cepillo de pelo suave o pistola air less aplique dos capas uniformes de **ESPACIOS IMPERPINTA** diluyendo con un máximo de 10% de agua hasta lograr consistencia deseada.
Es importante respetar el tiempo de secado entre ambas capas (De 4 a 5 hrs. dependiendo de las condiciones climatológicas).
La limpieza del equipo se puede realizar con agua, mientras **ESPACIOS IMPERPINTA** esté aún fresco.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores de 5° C.
- No es conveniente su aplicación cuando amenaza lluvia seca (Aprox. en 4 hrs. dependiendo de las condiciones climatológicas).
- No emplear sobre superficies sujetas a tránsito intenso.
- No emplear como impermeabilizante único para losas.

NOTA: Cuando se tengan grietas mayores a 2 mm. se debe dar un tratamiento previo marcando en "V" toda la grieta con ayuda de disco mecánico o cincel, posteriormente selle con **JUNTACRIL SILICONIZADO** dejándolo secar 24 hrs. antes de aplicar el **ESPACIOS IMPERPINTA**, en donde existan bajadas o uniones se debe sellar perfectamente para evitar que se filtre el agua entre el recubrimiento anterior e imperpinta lo que evitará el posible ampollamiento de película.

RENDIMIENTOS

ESPACIOS IMPERPINTA cubre 4 a 7 m² /lt. a dos capas dependiendo de la rugosidad del sustrato.

PRESENTACIÓN

ESPACIOS IMPERPINTA se surte en:
- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

ESPACIOS IMPERPINTA

RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO A BASE DE HULE SINTÉTICO DE LARGA DURACIÓN PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN, DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS APLICABLE EN ÉPOCA DE LLUVIAS. SU ACABADO SEMI-SATINADO LA HACE ELEGANTE Y SUMAMENTE LAVABLE MANTENIENDO SU BUEN ASPECTO POR AÑOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LIQUIDO VISCOSO
COLOR	-----	BLANCO Y COLORES
ACABADO	-----	SATINADO
% MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	61.0 -63.0 %
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.39-1.41 g/cc
VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 °C	ASTM D-2196	18,000 - 20,000 cps.
pH	ASTM E-70	9.0 - 9.5
LAVABILIDAD	ASTM D-2486	4,000 - 6,000 Ciclos
SECADO AL TACTO a 25	ASTM D-1640	30 - 40 minutos
SECADO TOTAL a 25 °C	ASTM D-1640	8 hrs. (prom.)
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	ASTM D-1849	12 meses.
RESISTENCIA EN CAMARA SALINA	ASTM B-117	500 HR SIN CAMBIOS
RESISTENCIA AL INTEMPERISMO a 240 ciclos	ASTM G-4798	SIN DETERIORO ALGUNO
ADHERENCIA	FUNCIONA	BUENA

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, **ESPACIOS IMPERPINTA** conserva sus propiedades durante un año.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10° piso. Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecámac, Edo. de Méx., Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.