

ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO

RECUBRIMIENTO PRIMARIO ANTICORROSIVO PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, PREVIO A SER APLICADAS CON PINTURAS DE ESMALTE.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO es un recubrimiento primario, formulado a base de resinas alquídicas, pigmentos seleccionados y productos químicos que le confieren excelentes propiedades anticorrosivas en condiciones normales de clima y humedad tanto en interiores como exteriores.

USOS

El **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** es recomendado para sistemas anticorrosivos en todo tipo de superficies de fierro.

- Como base primordial para nuestro **ESPACIOS ESMALTE PLUS**, **ESPACIOS ESMALTE PROFESIONAL** y **ESPACIOS ESMALTE 1/2 HORA** en sistemas anticorrosivos (esmaltes alquídicos).

VENTAJAS

El **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** es un recubrimiento que brinda alta protección, excelente adherencia y rendimiento, esto lo hace el primario ideal para trabajos de recubrimiento, tanto a nivel doméstico como industrial.

- No permite el desarrollo de óxidos ni propicia la procreación de bacterias y mohos en la superficie.

El **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** es inerte a la acción de ácidos y álcalis inorgánicos ligeros.

- Su aplicación es fácil y rápida.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo, restos de pintura, aceites, grasas y óxidos.

- Si existen zonas de oxidación abundante, primero retire la escamación y limpie superficialmente con la ayuda de un cepillo de alambre e inmediatamente aplique nuestro **GUARDQUIM PREP QUIMOX** (inhibidor de óxido) sobre las zonas oxidadas y espere a que éste seque antes de aplicar el **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO**.

b) APLICACIÓN:

- Con la superficie seca proceda a aplicar el **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** con brocha o equipo de aspersión.

- El material deberá diluirse con **ESPACIOS THINNER** de un 10 a un 15% si se aplica con brocha y hasta un 20% si se aplica con equipo de aspersión.

- Antes de aplicar el **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO**, agítelo perfectamente hasta obtener una mezcla completamente homogénea.

- Los mejores resultados se obtienen aplicando dos manos y dejando secar de 2 a 4 horas la primera antes de aplicar la segunda.

- El **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** seca entre 1 a 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad, y con buena ventilación.

- Terminada la aplicación, lave con un solvente convencional (aguarrás, **ESPACIOS THINNER** o gasolina) los equipos empleados.

RECOMENDACIONES

El **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** es un producto base solvente. Su aplicación debe hacerse en lugares bien ventilados y mantenerse lejos de flamas o chispas.

- No diluya el **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** más de lo indicado.

- Aplíquese en superficies completamente secas.

- Manténgase lejos del alcance de los niños.

- Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada causa graves daños a la salud.

- Cierre bien el envase después de cada uso.

- Durante su aplicación use equipo de protección personal.

RENDIMIENTOS

ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO rinde de 4 a 6 m²/lt. a dos manos.

NOTA: El rendimiento puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 lts.

- Bote de 4lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	ROJO ÓXIDO / GRIS CLARO
% MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	59-64 %PESO
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.18 - 1.22 g/cc.
VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag. 6; 10 (p.m.; a 25° C	ASTM D-2196	1500 - 2500 cps.
ESTABILIDAD EN ENVASE	ASTM D-1849	1 Año
SECADO AL TACTO a 25° C	ASTM D-1640	1 - 1.30 hrs.
SECADO TOTAL a 25° C	ASTM D-1640	24 hrs.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

Con su envase sellado, protegido de los rayos solares, en un lugar fresco y seco el **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** conserva sus propiedades por un año.