

GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR

BARNIZ EPÓXICO TRANSPARENTE ANTICORROSIVO Y DECORATIVO DE ALTO BRILLO DE DOS COMPONENTES; IDEAL PARA CONCRETO, MADERA O METAL. ES TAMBIÉN USADO COMO PRIMER PARA SISTEMAS EPÓXICOS Y DE POLIURETANO.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR es un barniz epóxico transparente de dos componentes, anticorrosivo y decorativo, formulado a base de resinas epóxicas, solventes y productos químicos de alta calidad, que al mezclarse producen un líquido de baja viscosidad que al ser aplicado forma una película protectora, que posee gran dureza, brillo y resistencia al intemperismo.

USOS

- Como acabado transparente e impermeable para muros aparentes de tabique, loseta de barro, cemento, cantera, concreto, pedrín, etc.
- Diseñado para la protección de elementos de concreto, metal y madera en mantenimiento industrial, comercial y residencial.
- Como barniz de acabado sobre escaleras de piedra no pulida en pisos, fuentes, espejos de agua, terrazas, baños, cocinas, entre otros.
- Aplicado sobre madera protege y aumenta la vida de techos, muebles, paneles, puertas, vigas, estructuras, etc.; impermeabilizándolas y manteniéndolas durante muchos años en buen estado.
- Aplicado sobre "piedra corcho" o block, evita que puedan ser desintegradas con facilidad.
- Como primer para otros sistemas epóxicos y de poliuretano.

VENTAJAS

- Forma un recubrimiento de aspecto vidriado que sustituye con economía al azulejo.
- La película del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** adhiere sobre los sustratos (concreto, metal, madera, asbesto, cemento, yeso, etc.); siendo de fácil limpieza y mantenimiento.
- Por su alta resistencia a los ambientes corrosivos, salinos y a la humedad, sustituye con ventaja a los barnices comunes en el mantenimiento de plantas industriales e inmuebles en poblaciones costeras.
- Es resistente a la corrosión ocasionada por algunos ácidos, álcalis, solventes, aceites, gasolina, petróleo, etc.; comúnmente usados en la industria (consulte **Tabla de Resistencias Químicas**).
- Es impermeable y no le afecta la inmersión continua de agua y salmueras.
- Soporta temperaturas constantes de 60° a 80° C y eventuales hasta de 130° C, en ambientes secos, con lo cual aumentará su dureza.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

SUPERFICIES METÁLICAS

Las superficies metálicas que van a ser recubiertas por el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** deberán ser tratadas con un chorro de arena como lo indica la Norma ASTM D-2200, o bien con nuestro **GUARDQUIM PREP LIMPIAMETAL** (líquido limpiador de metales), con el fin de obtener una superficie limpia, seca, libre de óxido, cascarrilla de laminación, grasas u otras sustancias que impidan la correcta adherencia del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**.

Como alternativa de limpieza en zonas donde exista abundante oxidación, retire la escamación y limpie superficialmente con la ayuda de un cepillo de alambre e inmediatamente aplique nuestro **GUARDQUIM PREP QUIMOX** (convertidor de óxido) sobre las zonas oxidadas y espere a que éste seque. Si el ataque del óxido es intenso, aplique una segunda mano del **GUARDQUIM PREP QUIMOX** y espere a que seque antes de aplicar el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**.

NOTA: Cuando seca el **GUARDQUIM PREP QUIMOX** la superficie adquiere un color azul-negruzco.

SUPERFICIES DE CONCRETO, MORTERO O PIEDRA

Las superficies deberán estar estructuralmente sanas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites; así como de materiales mal adheridos que impidan la correcta adherencia del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**.

Se recomienda morderlar previamente la superficie con una solución de ácido muriático diluida (una parte de ácido por 5 de agua limpia), o con nuestro **GUARDQUIM PRE LIMPIAMUROS** (líquido para limpiar muros de concreto, piedra, tabique); lavando posteriormente con agua limpia y dejando secar perfectamente antes de aplicar el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**.

Las agudezas y fisuras se deben resanar previamente con nuestro **UNECRETO EPOXI PASTA** (adhesivo epóxico en pasta), procurando que éste endurezca antes de aplicar el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**. En caso que se considere necesario es recomendable una limpieza mecánica de la superficie a recubrir.

SUPERFICIES DE MADERA

Lije la superficie eliminando cualquier material que no esté firmemente adherido.

Observe que los barnices anteriores permitan un correcto anclaje, de no ser así, deberán ser asentados o lijados. Elimine las gomas de los nudos con thinner.

NOTA: La madera a recubrir deberá estar seca. Se deberán recubrir todos los puntos por donde ésta pueda absorber humedad. Una madera húmeda tenderá a desprender el recubrimiento.

b) PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Mezcle bien los dos componentes antes de vertirlos. Agregue el componente "B" (endurecedor poliámico) dentro del componente "A" (resina epóxica) y mézclelo cuidadosamente, hasta obtener un color homogéneo; procurando no introducir aire al producto.

NOTA: Retire con un abrelatas las orillas de la lata para estar seguros que está empleando todo el material y obtener una pintura epóxica óptima.

Para preparaciones menores, mézclese 2 partes en volumen del componente "A" por una parte en volumen del componente "B".

NOTA: En estos casos proporcione los componentes con precisión, de lo contrario se corre el riesgo que no endurezca correctamente el producto. Déjese reposar 5 minutos.

El **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** preparado tiene una vida útil de 4 hrs. a 25° C, ésta puede variar dependiendo de la temperatura del ambiente, (se acorta a mayores temperaturas y se alarga a menores temperaturas).

c) APLICACIÓN:

Una vez preparada la superficie y lista la mezcla, aplique como mínimo dos manos del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**, por medio de una brocha, rodillo o equipo de aspersión; procurando cubrir perfectamente la superficie a proteger.

La segunda mano debe ser aplicada cuando la primera haya endurecido (aprox. 4 hrs., dependiendo de las condiciones ambientales); en caso de secado total de la primera mano, es conveniente abrir poro lijando levemente (lija de agua), para promover la adherencia de la segunda mano, limpie con un trapo humedecido en **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** y proceda a aplicar la siguiente capa.

Para aplicar con equipo de aspersión, se recomienda diluir el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** agregando hasta un 20% de nuestro **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI**. Las superficies recubiertas con **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** secan al tacto de 1 a 3 hrs., (dependiendo de las condiciones ambientales); y podrán ser transitadas (uso ligero) a las 48 hrs., adquiriendo su máxima resistencia a los 7 días.

Los equipos y herramientas empleadas deberán limpiarse con **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI**.

NOTA: Solamente en caso de ser necesario dilúyase de un 10 a 20% con nuestro **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** (solvente para recubrimientos epóxicos).

GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR

BARNIZ EPOXICO TRANSPARENTE ANTICORROSIVO Y DECORATIVO DE ALTO BRILLO DE DOS COMPONENTES; IDEAL PARA CONCRETO, MADERA O METAL. ES TAMBIEN USADO COMO PRIMER PARA SISTEMAS EPOXICOS Y DE POLIURETANO.

RECOMENDACIONES

- Cuando se trate de superficies de concreto o mortero nuevas, éstas deberán ser curadas con agua y completamente fraguadas (mínimo de 3 a 4 semanas), antes de aplicar el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**.

- Nunca se aplique cuando exista humedad en el sustrato, emplee nuestro **GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA** como imprimador en superficie de concreto húmedo y **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** diluido (una parte de **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** por una de **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI**) en superficies de concreto seco.

- En aplicaciones donde el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** esté expuesto al intemperismo, la película tiende a perder características de brillantez, sin perder sus propiedades de protección.

- No utilizar el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** en superficies sujetas a presiones negativas o a niveles freáticos superficiales, ya que la película del barniz epoxico forma una barrera de vapor.

- En áreas con ataques corrosivos, recomendamos aplicar de 3 a 4 manos.

- Evite las aplicaciones cercanas al fuego, chispas, focos de vidrio o cables eléctricos provisionales ya que el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** es un producto inflamable.

- Para obtener superficie antiderrapante espolvoree nuestra **GUARDQUIM ARENA SILICE** (arena sílica para usos especiales) sobre la primera mano del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** aún fresca, eliminando al día siguiente el sobrante de la arena para aplicar la segunda mano del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**.

- Evite la aplicación del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** en lugares de poca ventilación, a menos que se disponga de mascarillas con suministro de aire.

- Durante su aplicación use equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule y gafas protectoras).

RENDIMIENTOS

- Como primario : dilución del **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** adicionando hasta un 20% de **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI**.

| TIPO DE SUPERFICIE | RENDIMIENTO | ESPESOR DE LA PELICULA SECA |
|--------------------|---|-----------------------------|
| CONCRETO | 6 - 8 m ² /lt. Primario (aprox.) | 3 Mils. |
| MADERA | 6 - 8 m ² /lt. Primario (aprox.) | 2 Mils. |

- Como recubrimiento **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** (sin diluir).

| TIPO DE SUPERFICIE (IMPRIMADA) | RENDIMIENTO | ESPESOR DE LA PELICULA SECA |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| CONCRETO | 4 - 5 m ² /lt. (aprox.) a dos manos | 5,0 Mils |
| METALES FERROSOS | 5 - 7 m ² /lt. (aprox.) a dos manos | 2,5 Mils. |
| MADERA | 4 - 5 m ² /lt. (aprox.) a dos manos | 4,0 Mils. |

NOTA: Mils, Milésima de pulgada.

PRESENTACION

El **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** se surte en:

- Juego de 1 lt.
- Juego de 4 lts.
- Juego de 18 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACION |
|---|-------------|--|
| APARIENCIA | ----- | Líquido Viscoso Transparente |
| TOXICIDAD | ----- | Tóxico por Ingestión e Inhalación |
| MATERIAL NO VOLÁTIL | | |
| MEZCLA A+B | | |
| MEZCLA A+B | ASTM D-2369 | 41 - 43% peso |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag. 4, 20 r.p.m., a 25° C | | |
| Mezcla (A + B) | ASTM D-2196 | 500 - 700 cps. |
| VIDA ÚTIL (Pot life) a 25° C | ASTM C-881 | 12 hrs. (prom.) |
| SECADO AL TACTO a 25° C | ASTM D-1640 | 3 hrs. |
| SECADO TOTAL a 25° C | ASTM D-1640 | 24 hrs. (prom.) |
| ADHERENCIA AL: | | |
| - Concreto y Metal | ASTM C-882 | Buena |
| TEMPERATURA DE SERVICIO | | |
| - Calor húmedo permanente | FUNCIONAL | 10° a 60° C |
| - Calor seco permanente | FUNCIONAL | 10° a 110° C |
| RELACION DE LA MEZCLA (1 %Peso) | FUNCIONAL | 31% "A" 69% "B" |
| RELACION DE LA MEZCLA (Volumen) | FUNCIONAL | Una parte del "A" por 2 partes del "B" |
| ESTABILIDAD EN EL ENVASE | ASTM D-1849 | 12 meses |

*DE LA MEZCLA DE A+B, MEZCLAR: COMPONENTE A=69% B= 31%

NOTA: Los datos de ingreso fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En los envases originales cerrados y en lugares frescos, sin mezclar los componentes, el **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR** conserva sus propiedades durante un año.