

GUARDQUIM SPORT TOPCOAT

NIVELADOR ASFÁLTICO PARA CARPETAS ASFÁLTICAS EN CANCHAS DE TENIS Y PISOS INDUSTRIALES.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SPORT TOPCOAT es una pasta en emulsión acuosa de mediana viscosidad, con un contenido alto de sólidos totales (mayor al 70%), fabricada con bitúmenes refinados y cargas de refuerzo que en conjunto le proporcionan propiedades ideales de flexibilidad y firmeza, así como una superficie lisa óptima para la aplicación del acabado decorativo y muy resistente a la abrasión **GUARDQUIM SPORT COLOR NORMAL**.

USOS

- Se usa para rellenar los pequeños desniveles que pudiera existir en la carpeta **GUARDQUIM SPORT EMULSION AGLUTINANTE** ofreciendo una superficie perfectamente uniforme al bote de la pelota, evitando botes extraños y logrando una superficie antiderrapante.

- También se usa para construir pasillos para andadores, en techos impermeabilizados y en pisos industriales exentos de polvo, mezclando 1 parte de **GUARDQUIM SPORT TOPCOAT** y dos partes de lechada de cemento (2 de cemento por una de agua), aplicando entre reglas de madera de 1 cm. de espesor.

FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM SPORT TOPCOAT se aplica sobre el pavimento asfáltico con reglilla para dar el nivel y la pendiente adecuados; a continuación se le pule con llana metálica y se deja secar de 2 a 4 horas antes de aplicar la segunda mano.

Se recomienda 2 manos de **GUARDQUIM SPORT TOPCOAT** con un espesor total de 2 mm. Después de 24 horas de haber aplicado la segunda mano y en condiciones normales de clima, planchar con un rodillo sin vibrador de 300 kg. mínimo, humedeciendo ligeramente la superficie, este planchado es indispensable para evitar asentamientos posteriores.

Para lograr tiempos de fraguado más cortos, agregue a la mezcla 3% de cemento Portland al **GUARDQUIM SPORT TOPCOAT**, mezclando hasta uniformizar antes de colocar.

Antes de usarse mezcle bien el producto en su envase hasta obtener una consistencia uniforme. Este material es soluble al agua antes de su secado total.

Antes de aplicar el acabado decorativo (**GUARDQUIM SPORT COLOR NORMAL** o **GUARDQUIM SPORT COLOR TEXTURIZADO** según el tipo de bote de pelota deseado), se debe comprobar que el **GUARDQUIM SPORT TOPCOAT** este perfectamente seco y firme.

RENDIMIENTOS

Un litro de **GUARDQUIM SPORT TOPCOAT** cubre una área de 1 m² con una película de 0.5 mm. de espesor.

Para 2 mm. de espesor se requiere 4 lts/m².

PRESENTACIÓN

El **GUARDQUIM SPORT TOPCOAT** se surte en:

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	PASTA
COLOR	-----	CAFE OSCURO
% MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	66 - 70 %
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.55 - 1.65 g/cc.
VISCOSIDAD BROOKFIELD	ASTM D-2196	45000 - 75000 cps

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

Conserva sus propiedades durante 6 meses, si se conserva en un lugar fresco y seco.