

SELLOKOTE INTEGRAL LÍQUIDO

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL LÍQUIDO PARA CONCRETO. INCREMENTA LA RESISTENCIA $f'c$ DEL CONCRETO.

DESCRIPCIÓN

SELLOKOTE INTEGRAL LÍQUIDO es un aditivo líquido de color crema, ligeramente alcalino formulado a base de compuestos químicos seleccionados que imparten máxima impermeabilidad al concreto.

USOS

- Para aumentar la impermeabilidad de concretos en: celdas, losas, trabes, contra trabes y dals de cimentación, tanques, cisternas, muros, sótanos, albercas, pisos, canales, alcantarillas, túneles, silos, etc.
- Para la elaboración de todo tipo de aplandados impermeables, así como de morteros de nivelación impermeables en pisos y techos.
- En elementos de concreto o morteros expuestos al contacto eventual o permanente con agua o humedad, tales como: jardineras, fosas sépticas, depósitos de agua, obras marítimas (pilotes, muelles, puentes, etc.).

VENTAJAS

- Actúa como impermeabilizante integral de alto desempeño para concreto y mortero.
- Proporciona manejabilidad y fluidez a las mezclas.
- Aumenta las resistencias del concreto al permitir la reducción de agua.
- Permite una retención de humedad al concreto o mortero obteniéndose un fraguado final libre de fisuras.
- Reduce la capilaridad evitando la eflorescencia del salitre.
- Resiste presiones de agua.
- Fácil de dosificar e integrar, se agrega al agua de mezcla.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar áspera y limpia (libre de grasa, polvo, lechada de cemento u otras materias extrañas). Si se presentan grietas u oquedades, deberán ser reparadas con **MORSET MURO LPU**, **SELLOKOTE PLUG POLVO** o **SELLOKOTE RAPID LÍQUIDO**.

b) PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

PREPARACIÓN DE CONCRETO: Se agrega 1 lt. de **SELLOKOTE INTEGRAL LÍQUIDO** al agua de mezcla por cada 50 kg. de cemento, 3 botes de 18 lts. de arena cernida y 4 botes de 18 lts. de grava. Cuando se agregue directamente a las mezclas, procure dar la agitación necesaria para su completa integración. Ajustar las proporciones de agua de acuerdo a la consistencia deseada.

PREPARACIÓN DE MORTERO: Mezcle el SELLOKOTE INTEGRAL LÍQUIDO con el agua de mezcla de acuerdo con la dilución siguiente:

Se agrega 1 lt. de **SELLOKOTE INTEGRAL LÍQUIDO** al agua de mezcla por cada 50 kg. de cemento, 6 botes de 18 lts. de arena cernida y 4 botes de 18 lts. de grava. Cuando se agregue directamente a las mezclas, procure dar la agitación necesaria para su completa integración. Ajustar las proporciones de agua de acuerdo a la consistencia deseada.

- Después de humedecer la superficie áspera y limpia (libre de grasa, polvo y falsas adherencias), aplicar tres capas de mortero impermeable con un espesor total de aproximadamente 3 cm.

- Terminar con llana de madera hasta obtener una superficie lo más lisa posible. Si se desea un acabado pulido, éste se debe hacer con una mezcla de una parte de cemento por 2 de arena cernida en volumen. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

DOSIFICACIÓN

1 lt. de **SELLOKOTE INTEGRAL LÍQUIDO** por saco de cemento de 50Kg.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO CREMA
DENSIDAD	ASTM D-70	0.95 - 0.98 grs./c.c.
VISCOSIDAD (Copa Ford No.4)	ASTM D-1200	13 - 16 seg./c.c.
% MATERIAL NO VOLÁTIL	ASTM D-2369	25-30 %PESO
pH	ASTM E-70	9 - 10
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN - 7 Dias - 28 Dias	ASTM C-109	110 % (m nimo) 110 % (m nimo)
TIEMPO DE FRAGUADO - Inicial - Final	ASTM C-403	Al menos 1 hr. después del testigo y no más de 3 hrs. después del testigo. Al menos 2 hrs. después del testigo y no más de 4 hrs. después del testigo.
REDUCCIÓN DE ABSORCIÓN CAPILAR	FUNCIONAL	75 % (min.).
PERMEABILIDAD 15 min. (Columna de agua de 10 psi.) - Mortero Sin IMPERQUIM LÍQUIDO - Mortero Con IMPERQUIM LÍQUIDO	FUNCIONAL	100 % 1.8 %

*NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original el **SELLOKOTE INTEGRAL LÍQUIDO** conserva sus propiedades durante un año.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10° piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecámac, Edo. de Méx. Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01-779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.