

QUIMICRET FIBRA

MICRO FIBRAS DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO QUE AL SER ADICIONADAS A LAS MEZCLAS DE CONCRETO REDUCEN LAS GRIETAS POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA, REDUCEN EL SANGRADO POR SEGREGACIÓN DE AGREDOS Y REFUERZAN INTEGRALMENTE EL CONCRETO.

DESCRIPCIÓN

QUIMICRET FIBRA es una micro fibra blanca de polipropileno modificado para mejorar la compatibilidad con mortero o concreto, impartiendoles un refuerzo polidireccional, aumentando su resistencia y ayudando a reducir las grietas por contracción en el concreto de cemento portland. Cumple con la norma ASTM D-1116.

USOS

El **QUIMICRET FIBRA** por sus propiedades especiales esta recomendado para evitar los fisuramientos generados por la segregación de los componentes de la mezcla. Además refuerza el concreto aumentando la impermeabilidad, incrementando la flexibilidad y reduciendo el asentamiento plástico del concreto.

VENTAJAS

El **QUIMICRET FIBRA** contiene más microfibras por kilo por lo que requiere una menor dosificación que las fibras para concreto convencionales.

Concreto plástico:

- Reduce el agrietamiento por contracción plástica.
- Reduce la segregación
- Reduce el agua de sangrado.

QUIMICRET FIBRA viene listo para usarse y sólo requiere de 3 a 5 minutos de mezclado a diferencia de las fibras de multifilamentos que necesitan abrirse y separarse para una correcta integración.

Concreto endurecido:

- Incrementa la resistencia al impacto.
- 90,000,000 de fibras de refuerzo por m³ de concreto.
- Incrementa la resistencia al corte y la tensión.
- Incrementa la resistencia a la compresión y a la flexión.
- No sufre degradación al contacto con los álcalis del cemento.
- Se obtienen excelentes acabados ya que no quedan superficies con fibras expuestas.

FORMA DE EMPLEO

Basta con agregar una bolsa de **QUIMICRET FIBRA** de 600 gr. por cada m³ de concreto y revolver de 3 a 5 min. mecánicamente o manualmente. Para menores volúmenes de mezcla agregue una bolsa de **QUIMICRET FIBRA** de 100 gr. por cada 50 Kg. de cemento.

Al emplear **QUIMICRET FIBRA** se puede sustituir la malla electrosoldada en cualquier aplicación en que sea usada como refuerzo por temperatura. Para lograr una adecuada sustitución se debe diseñar correctamente el espaciamiento y profundidad de las juntas de dilatación.

Nota: QUIMICRET FIBRA no sustituye los refuerzos estructurales.

DOSIFICACIÓN

QUIMICRET FIBRA se dosifica a razón de:
600 grs. por cada m³ de concreto.
100 grs. por cada saco de 50 Kg. de cemento.

RECOMENDACIONES

Las fibras de polipropileno del **QUIMICRET FIBRA** son inertes, insolubles en agua y permanecen estables dimensionalmente con los cambios de humedad. Son durables y ofrecen excelente resistencia química, al clima y a la abrasión. El polipropileno es superior al poliéster en condiciones de alta alcalinidad. Adicionalmente el polipropileno es altamente resistente a las manchas y al ataque bacterial (no promueve el crecimiento de hongos o moho).

PRESENTACIÓN

El **QUIMICRET FIBRA** se surte en:

- Bolsa de 600 grs.
- Bolsas de 100 grs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	---	POLIPROPILENO
DIÁMETRO	---	0,0048 cm.
LONGITUD	---	1,905 cm (3/4")
PESO ESPECÍFICO	ASTM D-1475	0,90 - 0,91 g/cc
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	ASTM D-638	> 40,000 Psi
ELONGACIÓN	ASTM D-1682	> 60 %
RETENCIÓN A LA HUMEDAD (70 F, 65 % Humedad Relativa)	FUNCIONAL	Menos del 0,1 %
EFFECTO EN FRÍO EXTREMO (-73° F a -100° F)	FUNCIONAL	PERMANECE FLEXIBLE
REVENIMIENTO INICIAL* - Mezcla Te Stigo	ASTM C-143	10,0 cm
- Mezcla con QUIMICRET FIBRA**	ASTM C-143	6,0 cm,
PESO VOLUMÉTRICO * - Mezcla Testigo	ASTM C-138	2240 Kg/m ³
- Mezcla con QUIMICRET FIBRA**	ASTM C-138	2230 Kg/m ³
TRABAJABILIDAD * - Mezcla Testigo	FUNCIONAL	BUENA
- Mezcla con QUIMICRET FIBRA**		ECELENTE
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (28 días) * - Mezcla Testigo	NOM C-83	237 Kg/cm ² (prom.)
- Mezcla con QUIMICRET FIBRA**	NOM C-83	253 Kg/cm ² (prom.)
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (28 días) * - Mezcla Testigo	NOM C-163	24,7 Kg/cm ² (prom.)
- Mezcla con QUIMICRET FIBRA**	NOM C-163	27,5 Kg/cm ² (prom.)
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (28 días) * - Mezcla Testigo	NOM C-191	36,7 Kg/cm ² (prom.)
- Mezcla con QUIMICRET FIBRA**	NOM C-191	40,9 Kg/cm ² (prom.)
AGRIETAMIENTO DEL CONCRETO * - Mezcla Testigo	FUNCIONAL	- PRESENTA AGRIETAMIENTO
- Mezcla con QUIMICRET FIBRA**		- NO PRESENTA AGRIETAMIENTO

NOTA: Los resultados obtenidos fueron en condiciones de laboratorio.

*** LOS RESULTADOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN LABORATORIOS DEL IMCYC.**

**** LA DOSIFICACIÓN EMPLEADA PARA LAS PRUEBAS FUERON DE 600 gr. POR CADA METRO CUBICO DE CONCRETO.**

ALMACENAJE

En bolsas cerradas las propiedades del **QUIMICRET FIBRA** permanecerán sin alteración durante un tiempo indefinido, manteniéndose en un lugar techado bajo sombra y seco.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10° piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecámac, Edo. de Méx. Tel. 01-779-796-222 Fax: 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.